


Vývoj keramického filtračního zařízení pro elektroizolační kapaliny

Tereza Havlíková
Ústav materiálových věd a inženýrství



Kontext práce

- Elektroizolační kapalina v distribučním transformátoru – chlazení, izolace
 - Provozní stárnutí, oxidace, kontaminace
 - Pevné částice, kaly, voda (velikost jednotky až stovky μm)
 - Zhoršení vlastností – může vést až k selhání transformátoru
- Nutnost pravidelného čištění
 - Jednorázové papírové filtry
 - Problémy: krátká životnost, udržitelnost
- Možná alternativa – keramické filtry**
 - Možnost regenerace – prodloužení životnosti
 - Možnost recyklace materiálu po vyřazení z funkce



Znečištění elektroizolační kapaliny, okem viditelné pevné částice.


Cíle práce

- Připravit keramické filtry dvěma metodami: replikační metodou a přímým pěněním
 - Optimalizovat parametry přípravy
 - Charakterizovat připravené filtry z hlediska mikrostruktury, fázového složení a mechanické pevnosti
 - Připravit filtry v požadovaném rozměru


Metodologie přípravy

- Výchozí keramický prášek – Molochite™
 - 53,6 hm.% SiO_2 , 42,5 hm.% Al_2O_3 (+ K_2O , FeO_2 , MgO , Na_2O , CaO , TiO_2)

Replikační metoda




Přímé pění



Charakterizace pěn připravených replikační metodou


- Mikrostruktura**
 - Otevřené propojené póry
 - Porozita 77–79 %
 - Velikost pórů 150–350 μm , unimodální distribuce
- Fázové složení**
 - 93 % mullit ($3\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 2\text{SiO}_2$), 7 % cristobalit (SiO_2)
- Mechanická pevnost v tlaku**
 - 1,4–2,4 MPa



Mikrostruktura pěny připravené replikační metodou s optimalizovanými parametry; a) stereolupa, b–c) SEM.

Charakterizace pěn připravených přímým pěněním

- Mikrostruktura**
 - Otevřené propojené póry
 - Porozita 72–74 %
 - Velikost pórů 1–100 μm , multimodální distribuce
- Fázové složení**
 - 100 % mullit ($3\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 2\text{SiO}_2$)



Mikrostruktura pěny připravené přímým pěněním s optimalizovanými parametry; a) stereolupa, b–c) SEM (výbrus).


Příprava filtrů v požadovaném rozměru

- Válec (průměr 100 mm, výška 100 mm), průchozí středová díra

Replikační metoda



Přímé pění



Závěr

- Filtr připravený replikační metodou:**
 - Má otevřenou a propojenou porézní strukturu → zajištění průchodnosti filtru
 - Má unimodální distribuci velikosti pórů → předpoklad vyšší efektivity filtrace
 - Má dostatečnou mechanickou pevnost → odolnost proti tlaku kapaliny
 - Splňuje rozměrové požadavky
 - Je vhodným kandidátem pro využití ve filtraci elektroizolační kapaliny za účelem odstranění nejhrubších nečistot (řádově stovky μm)

Budoucí výzkum:

- Testování filtrační schopnosti
- Měření smáčivosti filtru a případná modifikace povrchu
- Příprava pěn s menší velikostí pórů
- Příprava filtru s gradientní porozitou a plná náhrada aktuálně používaného papírového filtru



Uložení keramického filtru v pouzdře připojeném k filtrační jednotce.